

## Sumpfkalk holzgebrannt

<b>Bezeichnung</b>	<b>Sumpfkalk holzgebrannt</b> Calciumhydroxid, Ca(OH) <sub>2</sub> Kalkbrei aus holzgebranntem, gelöschtem Kalk Einsumpfdauer mindestens 1 Jahr	
<b>Hersteller</b>	<b>Holzalkbrennerei und Kalklager, D-93336 Altmannstein/Bayern</b>	
<b>Vertreiber</b>	<b>Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal/Schweiz</b> Tel. 055 646 91 11/Fax 055 646 92 66/Internet: www.kfn.ch Auskunft: Marketing und Vertrieb/Tel. 055 646 92 16 E-Mail: info@kfn.ch	
<b>Chemische Analyse</b>	Bezogen auf Trockensubstanz	
	Ca(OH) <sub>2</sub>	95.3 %
	CaCO <sub>3</sub>	5.5 %
	CaO <sub>gesamt</sub>	73.9 %
	MgO	0.6 %
	SiO <sub>2</sub>	0.8 %
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.1 %
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.1 %
	Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0.1 %
	SO <sub>3</sub>	< 0.1 %
	Glühverlust	26.0 %
<b>Physikalische Daten</b>	Dichte	ca. 1.4 g/cm <sup>3</sup>
	Gefrierpunkt	0 °C
	Weisswert (Spectro Color, R <sub>y</sub> )	91.0 %
	Vor Frost schützen!	
<b>Lieferformen</b>	<b>Sumpfkalk holzgebrannt</b>	in Kesseln à 13 kg
	<b>Sumpfkalk holzgebrannt</b>	in Kesseln à 40 kg
	<b>Sumpfkalk holzgebrannt</b>	in Fässern à 80 kg
<b>Bemerkungen</b>	Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Die im Merkblatt angegebenen Daten sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit. Unser Managementsystem ist nach den Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 22000/FSSC 22000 zertifiziert.	