

**Chaux en pâte**

<b>Désignation</b>	<b>Chaux en pâte</b> Hydroxyde de calcium Ca(OH) <sub>2</sub> Pâte de chaux éteinte Age: 1 année min.	
<b>Producteur</b>	<b>Holzalkbrennerei und Kalklager, D-93336 Altmannstein/Bayern</b>	
<b>Revendeur</b>	<b>Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal/Suisse</b> Tél. 055 646 91 11/Fax 055 646 92 66/Internet : www.kfn.ch Renseignements: Marketing und Vertrieb/Tél. 055 646 92 16 E-Mail: info@kfn.ch	
<b>Analyse chimique</b>	En matière sèche	
	Ca(OH) <sub>2</sub>	95.3 %
	CaCO <sub>3</sub>	5.5 %
	CaO <sub>total</sub>	73.9 %
	MgO	0.6 %
	SiO <sub>2</sub>	0.8 %
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.1 %
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.1 %
	Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0.1 %
	SO <sub>3</sub>	< 0.1 %
	Perte au feu	26.0 %
<b>Données physiques</b>	Densité	ca. 1.4 g/cm <sup>3</sup>
	Point de congélation	0 °C
	Blancheur (Spectro Color, R <sub>y</sub> )	91.0 %
	Protéger du gel!	
<b>Formes de livraison</b>	<b>Chaux en pâte</b>	en bidons de 13 kg
	<b>Chaux en pâte</b>	en bidons de 40 kg
	<b>Chaux en pâte</b>	en fûts de 80 kg
<b>Remarques</b>	Pour une manipulation sûre de ce produit, veuillez vous en remettre à la fiche de sécurité.  Les données de la fiche technique, obtenues après maints contrôles, sont des moyennes sans valeur juridique.  Notre système de management est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 22000/FSSC 22000.	