

<b>Bezeichnung</b>	<b>nekafer®</b> Calciumoxid, CaO Gebrannter Kalk		
	Mindesthaltbarkeit 12 Monate Trocken lagern		
	Zur Herstellung von Lebensmitteln und zur Trinkwasseraufbereitung geeignet		
<b>Hersteller</b>	<b>Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal / Schweiz</b> Tel. +41 55 646 91 11 / Fax +41 55 646 92 66 / Internet: www.kfn.ch Auskunft: Marketing und Vertrieb / Tel. +41 55 646 92 16 E-Mail: info@kfn.ch		
<b>Chemische Analyse</b>	CaO <sub>gesamt</sub>		97.8 %
	MgO		0.58 %
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0.01 %
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>		0.01 %
	SiO <sub>2</sub>		0.03 %
	SO <sub>3</sub>		0.02 %
	Glühverlust		1.1 %
	H <sub>2</sub> O <sub>gebunden</sub>		0.5 %
	CO <sub>2</sub>		0.6 %
<b>Physikalische Daten</b>	Schüttdichte (nach Böhme)		1.2 g/cm <sup>3</sup>
	Körnung <b>nekafer® 15</b>		5-15 mm
	Körnung <b>nekafer® 80</b>		30-80 mm
	Reaktivität (Nasslöschkurve analog EN 459-2)		
	t <sub>60</sub> -Wert		0.55 min
<b>Lieferformen</b>	<b>nekafer® 15</b>	5-15 mm	lose
	<b>nekafer® 80</b>	30-80 mm	lose
	<b>nekafer® 80</b>	30-80 mm	im Fass, ca. 200 kg
<b>Bemerkungen</b>	Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt zu beachten.		
	Die im Merkblatt angegebenen Daten sind Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.		
	Unser Managementsystem ist nach den Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 22000/FSSC 22000 zertifiziert.		