

nekafer®

Désignation	nekafer® Oxyde de calcium CaO Chaux vive	
	Date limite de conservation 12 mois A conserver au sec	
	Adapté à la fabrication de denrées alimentaires et à l'épuration d'eau potable	
Producteur	Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal / Suisse Tél. +41 55 646 91 11 / Fax +41 55 646 92 66 / Internet: www.kfn.ch Renseignements: Marketing und Vertrieb / Tél. +41 55 646 92 16 E-Mail: info@kfn.ch	
Analyse chimique	CaO _{total}	97.8 %
	MgO	0.58 %
	Al ₂ O ₃	0.01 %
	Fe ₂ O ₃	0.01 %
	SiO ₂	0.03 %
	SO ₃	0.02 %
	Perte au feu	1.1 %
	H ₂ O _{liée}	0.5 %
	CO ₂	0.6 %
Données physiques	Densité apparente (d'après Böhme)	1.2 g/cm ³
	Calibre nekafer® 15	5-15 mm
	Calibre nekafer® 80	30-80 mm
	Réactivité (EN 459-2) Valeur t ₆₀	0.55 min
Formes de	nekafer®	5-15 mm en vrac
	nekafer®	30-80 mm en vrac
	nekafer®	30-80 mm en fût d'env. 200 kg
Remarques	Pour une manipulation sûre de ce produit, veuillez vous en remettre à la fiche de sécurité. Les données de la fiche technique, obtenues après maints contrôles, sont des moyennes sans valeur juridique. Notre système de management est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 22000/FSSC 22000.	