

nekafill® 15

Bezeichnung	nekafill® 15 Calciumcarbonat, fein, CaCO ₃ Kalkstein, gemahlen	
Hersteller	Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal / Schweiz Tel. +41 55 646 91 11 / Fax +41 55 646 92 66 / Internet: www.kfn.ch Auskunft: Marketing und Vertrieb / Tel. +41 55 646 92 16 E-Mail: info@kfn.ch	
Chemische Analyse	CaCO ₃ (entspricht ca. 38 % Ca)	94.6 %
	MgCO ₃ (entspricht ca. 1.5 % Mg)	4.6 %
	CaO	53.0 %
	MgO	2.2 %
	Al ₂ O ₃	0.25 %
	Fe ₂ O ₃	0.13 %
	SiO ₂	1.0 %
Physikalische Daten	Schüttdichte	1.1 g/cm ³
	Feuchtigkeit	0.05 %
	Siebanalyse Rückstand	
	Sieb 0.500 mm	0.0 %
	Sieb 0.125 mm	2.9 %
	Sieb 0.063 mm	20.8 %
Lieferformen	nekafill® 15	lose
	nekafill® 15	in Säcken à 20 kg
	nekafill® 15	in Big Bags à 1000 kg
Bemerkungen	nekafill® 15 erfüllt die Anforderungen der Normen SN EN 12620, SN EN 13043 und SN EN 13139. Bei den im Merkblatt angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit. Unser Managementsystem ist nach den Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 22000/FSSC 22000 zertifiziert.	

 2115	Kalkfabrik Netstal AG CH-8754 Netstal 12 2115-CPR-01787 SN EN 12620 Füller (Gesteinsmehl) für Beton Kalkstein	Kalkfabrik Netstal AG CH-8754 Netstal 12 2115-CPR-01788 SN EN 13043 Füller (Gesteinsmehl) für Asphalt Kalkstein	Kalkfabrik Netstal AG CH-8754 Netstal 12 2115-CPR-01789 SN EN 13139 Füller (Gesteinsmehl) für Mörtel Kalkstein
--	--	--	---

