

**nekafin® 0**

**Bezeichnung** **nekafin® 0**  
 Calciumoxid, CaO  
 Gebrannter Kalk

Mindesthaltbarkeit 12 Monate  
 Trocken lagern

Zur Herstellung von Lebensmitteln und zur Trinkwasseraufbereitung geeignet

**Hersteller** **Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal / Schweiz**  
 Tel. +41 55 646 91 11 / Fax +41 55 646 92 66 / Internet: www.kfn.ch  
 Auskunft: Marketing und Vertrieb / Tel. +41 55 646 92 16  
 E-Mail: info@kfn.ch

<b>Chemische Analyse</b>	CaO <sub>gesamt</sub>	97.8 %
	MgO	0.60 %
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.01 %
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.01 %
	SiO <sub>2</sub>	0.03 %
	SO <sub>3</sub>	0.02 %
	Glühverlust	1.12 %
	H <sub>2</sub> O <sub>gebunden</sub>	0.46 %
	CO <sub>2</sub>	0.66 %

<b>Physikalische Daten</b>	Schüttdichte (EN 459-2)	0.90 g/cm <sup>3</sup>
	Siebanalyse Rückstand (EN 459-2) Sieb 0.09 mm	0.0 %
	Reaktivität (Nasslöschkurve analog EN 459-2) t <sub>60</sub> -Wert	0.45 min
	Weisswert (Spectro Color, R <sub>y</sub> )	92.7 %

<b>Lieferformen</b>	<b>nekafin® 0</b>	in Säcken à 20 kg
	<b>nekafin® 0</b>	in Big Bags à 1000 kg

**Bemerkungen** **nekafin® 0** erfüllt die Anforderungen der EN 459-1 CL 90-Q (R5, P1).  
 Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt zu beachten.  
 Bei den im Merkblatt angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit.  
 Unser Managementsystem ist nach den Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 22000/FSSC 22000 zertifiziert.

