

nekafin® 2

Bezeichnung	nekafin® 2 Calciumoxid, CaO Gebrannter Kalk	
	Mindesthaltbarkeit 12 Monate Trocken lagern	
	Zur Herstellung von Lebensmitteln und zur Trinkwasseraufbereitung geeignet	
Hersteller	Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal / Schweiz Tel. +41 55 646 91 11 / Fax +41 55 646 92 66 / Internet: www.kfn.ch Auskunft: Marketing und Vertrieb / Tel. +41 55 646 92 16 E-Mail: info@kfn.ch	
Chemische Analyse	CaO _{gesamt}	97.8 %
	MgO	0.59 %
	Al ₂ O ₃	0.01 %
	Fe ₂ O ₃	0.01 %
	SiO ₂	0.03 %
	SO ₃	0.02 %
	Glühverlust	1.15 %
	H ₂ O _{gebunden}	0.52 %
	CO ₂	0.63 %
Physikalische Daten	Schüttdichte (EN 459-2)	0.91 g/cm ³
	Siebanalyse Rückstand (EN 459-2)	
	Sieb 0.20 mm	0.0 %
	Sieb 0.09 mm	1.1 %
	Reaktivität (Nasslöschkurve analog EN 459-2)	
	t ₆₀ -Wert	0.47 min
	Weisswert (Spectro Color, R _y)	92.7 %
Lieferformen	nekafin® 2	lose
	nekafin® 2	in Säcken à 20 kg
	nekafin® 2	in Big Bags à 1000 kg
Bemerkungen	nekafin® 2 erfüllt die Anforderungen der EN 459-1 CL 90-Q (R5, P1). Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Bei den im Merkblatt angegebenen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte aus zahlreichen Messungen ohne Rechtsverbindlichkeit. Unser Managementsystem ist nach den Normen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 22000/FSSC 22000 zertifiziert.	

