

nekapur® 5

Désignation	nekapur® 5 Hydroxyde de calcium, Ca(OH) ₂ Chaux éteinte Date limite de conservation 12 mois A conserver au sec
Producteur	Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal / Suisse Tél. +41 55 646 91 11 / Fax +41 55 646 92 66 / Internet: www.kfn.ch Renseignements: Marketing und Vertrieb / Tél. +41 55 646 92 16 E-Mail: info@kfn.ch
Analyse chimique	Ca(OH) ₂ 97.7 % CaO _{total} 74.3 % MgO 0.45 % Al ₂ O ₃ 0.01 % Fe ₂ O ₃ 0.01 % SiO ₂ 0.01 % SO ₃ 0.01 % Perte au feu 24.8 % H ₂ O _{libre} 0.39 % H ₂ O _{liée} 23.75 % CO ₂ 0.65 %
Données physiques	Densité apparente (EN 459-2) 0.46 g/cm ³ Analyse au tamis (EN 459-2) résidus Tamis 0.20 mm 0.0 % Tamis 0.09 mm 1.9 %
Forme de livraison	nekapur® 5 en vrac
Remarques	Pour une manipulation sûre de ce produit, veuillez vous en remettre à la fiche de sécurité. Les données de la fiche technique, obtenues après maints contrôles, sont des moyennes sans valeur juridique. Notre système de management est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 22000/FSSC 22000.