

## nekasol® 2

<b>Désignation</b>	<b>nekasol® 2</b> Oxyde de calcium CaO Chaux vive fine	
	Date limite de conservation 12 mois A conserver au sec	
<b>Producteur</b>	<b>Kalkfabrik Netstal AG, CH-8754 Netstal / Suisse</b> Tél. +41 55 646 91 11 / Fax +41 55 646 92 66 / Internet: www.kfn.ch Renseignements: Marketing und Vertrieb / Tél. +41 55 646 92 16 E-Mail: info@kfn.ch	
<b>Analyse chimique</b>	CaO <sub>total</sub>	97.9 %
	MgO	0.60 %
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.01 %
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.01 %
	SiO <sub>2</sub>	0.03 %
	SO <sub>3</sub>	0.02 %
	Perte au feu	1.15 %
	H <sub>2</sub> O <sub>liée</sub>	0.5 %
	CO <sub>2</sub>	0.65 %
<b>Données physiques</b>	Densité apparente (EN 459-2)	0.91 g/cm <sup>3</sup>
	Analyse au tamis (EN 459-2) résidus	
	Tamis 0.09 mm	1.1 %
	Reactivité (EN 459-2)	
	Valeur t <sub>60</sub>	0.49 min
<b>Formes de livraison</b>	<b>nekasol® 2</b>	en vrac
	<b>nekasol® 2</b>	en sacs de 20 kg
	<b>nekasol® 2</b>	en Big Bag de 1000 kg
<b>Remarques</b>	<b>nekasol® 2</b> correspond aux normes EN 459-1 CL 90-Q (R5, P1). Pour une manipulation sûre de ce produit, veuillez vous en remettre à la fiche de sécurité. Les données de la fiche technique, obtenues après maints contrôles, sont des moyennes sans valeur juridique. Notre système de management est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 22000/FSSC 22000.	

